

# UPM Book creamy 1.8

Papier beeinflusst die Wirkung eines Buches maßgeblich. Es spricht unsere Sinne an – durch das, was wir sehen, fühlen und hören. UPM Book setzt Ihre Inhalte wirkungsvoll in Szene. Die perfekte Wahl für Geschichten, die begeistern – von Taschenbuch, über farbenfrohe Comics, bis Jugendroman.

## Empfohlene Endanwendungen

Prospekte | Bücher | Comics | Taschen

## Produktinformation

<b>Region</b>	Afrika   Europa   Naher Osten   Südamerika
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>UPM Communication Papers</b>
<b>Papierkategorien</b>	Heatset Papiere für Rollenoffset   Coldset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
<b>Druckverfahren</b>	Coldset-Rollenoffsetdruck   Heatset-Rollenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100 - 125
<b>Rollenbreite (cm)</b>	56 - 380
<b>Hülse (mm)</b>	76
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC® on request but subject to availability. Reel widths 22.5 - 59.9 cm available on request.

## Zertifikate

<b>Produktkonformität</b>	EU-Umweltzeichen
<b>Umwelt Zertifikate</b>	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
<b>Werkszertifikate</b>	EMAS   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   ISO 45001

## Sollwerte

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>50.0</b>	<b>60.0</b>	<b>70.0</b>	<b>80.0</b>
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.8	1.8	1.8	1.8
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	72	72	72	72
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	91.7	91.7	91.7	91.7
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	8.4	8.4	8.4	8.4
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	89	92	94	95
<b>Dicke (ISO 534) (µm)</b>	90	108	126	144

Reel widths 22.5 - 59.9 cm available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

## Hinweise für die Druckvorstufe

<b>Characterisation data</b>	FOGRA48L.txt
------------------------------	--------------