

UPM Brite 68 C

Wenn für Sie eine scharfe und frische Bildwiedergabe entscheidend ist, sollten Sie das Spezialpapier UPM Brite wählen. Es bietet Ihnen eine außergewöhnlich weite Bandbreite an Helligkeiten, Flächengewichten und Volumen. Die Endanwendungen von UPM Brite sind Boulevardzeitungen und Flyer, Bücher und Kataloge.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Personalisierte Direktwerbung | Magazine | Zeitungsbeilagen | Zeitungen

Produktinformation

Region	Asien-Pazifik Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Coldset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Coldset-Rollenoffsetdruck Wasserloser Offsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	90 - 150
Rollenbreite (cm)	28 - 380
Hülse (mm)	76 / 150
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	FSC und PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EES+ ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²)	45.0	48.8	52.0	55.0
Volumen (ISO 534) (cm ³ /g)	1.4	1.4 - 1.55	1.4	1.4
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	68	68	68	68
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	87	87	87	87
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.7	-0.5 / -0.7	-0.7	-0.7
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.2	1.6 / 4.2	4.2	4.2
Opazität ISO (2471) (%)	91	92	93	94
Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	100 - 160	100 - 160	100 - 130	100 - 130

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

Characterisation data	FOGRA48L.txt
-----------------------	--------------