UPM CCK™ OFFICE

Vous recherchez un support stable avec un à-plat parfait et qui offre une bonne résistance aux silicones ? Le papier kraft couché CCK s'adapte à toutes vos exigences. Il convient à tous les types d'étiquettes et à tous les procédés : avec silicones UV, avec ou sans solvants.

UPM CCK™ OFFICE:

Categories papier	Base papers
Qualité	CCK
Utilisation finale	Dorsal pour frontal papier | Pliage paravent et perforation | Feuilles graphiques | Etiquetage VIP
Finition	Satiné, Soft calandre
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	75,0 - 150,0
Laize bobine (cm)	50,0 - 250,0
Mandrin (mm)	71,0 / 76,0 / 153,0
Emballage	Papier kraft résistant | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l´humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate | BfR Food Certificate | DIN EN 13432: 2000-12 Bio Paper Certificate | EMAS | EN 71/3:1988 D Safety of Toys | FDA Food Certificate | Food Approval Statement | FSC Chain-of-Custody | ISO 14001 | ISO 22000 | ISO 9001 | PEFC Chain-of-Custody
Note	Core 150 mm available upon request. PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	52.0	55.0	61.0	67.0
Epaisseur (ISO 534) (µm)	54.0	58.0	64.0	69.0
Pouvoir absorbant (g/m²)	0.8	0.8	0.8	0.8
Rugosité PPS 10 TS (µm)	2.5	2.5	2.5	2.5
Rugosité Bendtsen BS (ml/min)	180.0	180.0	190.0	200.0
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)	4.8	5.0	5.3	5.6

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre dínformation et sont soumises aux variations de production