

## UPM COLOR YELLOW C/H

Vous souhaitez ce petit quelque chose en plus qui fera toute la différence ? Imprimez une partie ou la totalité de votre journal sur UPM Color. Vos promotions ou insertions spéciales se détacheront de manière spectaculaire.

### UPM COLOR YELLOW C/H:

<b>Categories papier</b>	Impression offset rotative sans sécheur
<b>Qualité</b>	Papier journal (News)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Encarts de journaux   Suppléments de journaux   Journaux
<b>Finition</b>	Mat
<b>Composition</b>	Pâte mécanique   Fibres recyclées
<b>Procédé d'impression</b>	Impression Waterless   Flexographie   Offset rotative sans sécheur
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Laize bobine (cm)</b>	25.4 - 256.0
<b>Mandrin (mm)</b>	76.0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EES+   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody   EMAS   ISO 9001   OHSAS 18001   ISO 14001
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	42.5
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.65
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	83.5
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-6.7
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	33.6
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	93.0
<b>Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	110.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**