

## UPM COTE G

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

### UPM COTE G:

<b>Catégories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Couché léger (LWC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Brochures   Catalogues   Marketing direct   Magazines
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Composition</b>	Charges   Pâte chimique   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	40,0 - 432,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	42.0	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	68.0	69.0	71.0	71.0	74.0	75.0	75.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	88.0	88.0	89.0	90.0	91.0	91.0	91.0
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-0.8	-0.8	-0.8
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	88.0	89.0	90.0	90.0	90.0	91.0	92.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	46.0	52.0	54.0	57.0	60.0	62.0	65.0
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7

42 g/m<sup>2</sup> available upon request

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**