

UPM Cote H

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Magazines

Informations produit

| | |
|-----------------------------|---|
| Available in | Asie-Pacifique Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud |
| Site internet | UPM Communication Papers |
| Catégories papier | Impression offset rotative avec sécheur |
| Qualité | Couché léger (LWC) |
| Finition | Brillant |
| Composition | Charges Fibres recyclées Pâte chimique Pâte mécanique |
| Procédé d'impression | Offset rotative avec sécheur |
| Format | Bobine |
| Diamètre bobine (cm) | 100, 120, 125 |
| Laize bobine (cm) | 35 - 380 |
| Mandrin (mm) | 76, 150 |
| Emballage | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité |
| Note | FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité. |

Certificats

| | |
|------------------------------------|--|
| Conformité produit | EU Ecolabel |
| Certificats liés aux fibres | FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody |
| Certificats liés aux usines | EES+ ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 |

Les spécifications techniques

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grammage (ISO 536) (g/m²) | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 65.0 |
| Main (ISO 534) (cm³/g) | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%) | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 |
| Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 |
| Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| Opacité ISO (2471) (%) | 86.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 93.0 |
| Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%) | 37.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 |
| Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le prépress

| | |
|----------------------------|----------|
| Données de Prépress | Fogra 46 |
|----------------------------|----------|