

# UPM Cote Silk H

Wenn Sie große Auflagen in guter Qualität und dennoch kosteneffizient produzieren möchten, sind Sie mit UPM Cote auf der richtigen Seite. Es ist eine ausgewogene und wettbewerbsfähige Kombination von optischen Eigenschaften und dem breitesten Sortiment an Flächengewichten auf dem Markt.

## Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Bücher | Kataloge | Personalisierte Direktwerbung | Magazine

## Produktinformation

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Region</b>                   | Nordamerika  |
| <b>Geschäftsbereich</b>         | <b>UPM Communication Papers</b>                      |
| <b>Papierkategorien</b>         | Heatset Papiere für Rollenoffset I                   |
| <b>Beschreibung</b>             | Coated groundwood paper, #5 grade                    |
| <b>Sorte</b>                    | Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)          |
| <b>Oberfläche</b>               | Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt              |
| <b>Stoffeintrag</b>             | Zellstoff   Streichfarbe   Holzstoff                 |
| <b>Druckverfahren</b>           | Heatset-Rollenoffsetdruck                            |
| <b>Format/Größe</b>             | Rolls  |
| <b>Rollendurchmesser (inch)</b> | 34,0 - 51,0  |
| <b>Rollenbreite (inch)</b>      | 11,8 - 145,0   |
| <b>Hülse (inch)</b>             | 3,0 / 6,0  |
| <b>Hinweis</b>                  | PEFC and FSC on request but subject to availability. |

## Zertifikate

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktkonformität</b> | EU-Umweltzeichen                        |
| <b>Umwelt Zertifikate</b> | FSC Recycled   PEFC Chain-of-Custody    |
| <b>Werkzertifikate</b>    | EMAS   ISO 14001   ISO 9001   ISO 45001 |

## Sollwerte

| <b>Basis weight-cover (ISO 536) (lbs)</b>   | <b>34.5</b> | <b>36.5</b> | <b>38.5</b> | <b>40.5</b> | <b>43.9</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Weissgrad GE (%)</b>                     | 76          | 77          | 77          | 78          | 78          |
| <b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>            | 88          | 89          | 90          | 91          | 91          |
| <b>Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b> | 22          | 22          | 22          | 22          | 22          |
| <b>Kaliper (mils)</b>                       | 2.1         | 2.2         | 2.4         | 2.5         | 2.7         |
| <b>PPI (pages)</b>                          | 952         | 909         | 833         | 800         | 741         |

Kaliper und PPI Werte sind nur Richtwerte.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.