

UPM DIGI FINESSE GLOSS

Exploitez pleinement toutes les possibilités de l'impression numérique noir et blanc ou couleur. Ces papiers, disponibles en bobines ou en feuilles, sont spécialement conçus pour les presses numériques utilisant du toner sec pour l'impression par électro photographie.

UPM DIGI FINESSE GLOSS:

Catégories papier	Papiers pour impression numérique
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Utilisation finale	Bulletins Rapports Documents de haute qualité Livres d'art Plaquettes Relevés Magazines de haute qualité Encarts Documents transactionnels (factures, formulaires de commande, etc.) Cartes de visite Documents publicitaires Marketing direct Brochures Couvertures de magazines Affiches Suppléments de journaux Encarts de journaux Magazines Publicité direct Catalogues Formulaires commerciaux Livres Rapports annuels
Finition	Brillant
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Impression laser n/b Impression laser couleur Impression numérique bobine Impression numérique feuille Indigo (liquid toner)
Format	Bobine Feuilles Bobines Xeikon
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 130,0
Laize bobine (cm)	24,0 - 380,0
Mandrin (mm)	70,0 / 76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody HP Indigo certified ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706
Note	HP Indigo: 90 - 300 g/m ² Dimensions bobines : 80-350 g/m ² Xeikon : 80 - 350 g/m ² Feuilles : 80 - 350 g/m ² FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	90.0	100.0	115.0	130.0	150.0	170.0	200.0	250.0	300.0	350.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.83	0.85	0.85
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0	102.0
Blancheur CIE (%)	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0
Opacité ISO (2471) (%)	89.0	92.0	93.0	95.0	97.0	98.0	98.5	99.0	99.8	99.8
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	68.0	68.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
{Moisture}	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production