

# UPM Eco H

Votre objectif est de toucher le plus grand nombre ? Le papier UPM Eco est techniquement fiable et vous permettra d'atteindre vos cibles. Sa main agréable vous permet d'employer des grammages inférieurs et donc de réaliser des économies conséquentes...

## Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Catalogues | Publicité direct | Magazines | Encarts de journaux | Guides TV et radio

## Informations produit

Région	Asie-Pacifique   Afrique   Europe   Proche-Orient   Amérique du Sud
Site internet	<a href="#">UPM Communication Papers</a>
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
<b>Description</b>	
Qualité	Supercalandré (SC)   Calandré en ligne (SC-B)
Finition	Brillant
Composition	Charges   Pâte mécanique   Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	30.0 - 432.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	FSC® et PEFC sur demande et selon disponibilité.

## Certificats

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	Blue Angel RAL-UZ 14a   Blue Angel RAL-UZ 72   FSC Chain-of-Custody   FSC Recycled   PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EMAS   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   ISO 45001

## Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	40.0	42.0	45.0	48.0	52.0	56.0
Main (ISO 534) (cm <sup>3</sup> /g)	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.90
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	64	64	65	65	65	65
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Opacité ISO (2471) (%)	88	90	91	92	93	94
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	35	35	37	38	38	39
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4

40 et 42 g/m<sup>2</sup> disponible sur demande

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

## Les recommandations pour le prépresse

Données de Prépress

FOGRA54L.txt