

UPM ECOBASIC G

UPM EcoBasic ist die erste Wahl für Direktwerbung mit kurzem Lebenszyklus. Seine exzellenten Laufeigenschaften und seine Bedruckbarkeit garantieren einen sicheren Druckprozess.

UPM ECOBASIC G:

| | |
|---|--|
| Papierkategorien | Tiefdruckpapiere |
| Sorte | Zeitungspapier (News) |
| Verwendungszweck | Werbematerial Faltblätter Zeitungsbeilagen |
| Oberfläche | Matt |
| Stoffeintrag | Holzstoff Recyclingfaser |
| Druckverfahren | Tiefdruck |
| Format/Größe | Rollen |
| Rollendurchmesser (cm) | 100.0 - 125.0 |
| Rollenbreite (cm) | 30.0 - 359.0 |
| Hülse (mm) | 76.0 / 150.0 |
| Verpackung | Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier |
| Zertifizierungen und Umweltzeichen | Blauer Engel RAL-UZ 72 EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody |
| Hinweis | PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. |

SOLLWERTE:

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Flächengewicht (ISO 536) (g/m²) | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 48.8 |
| Volumen (ISO 534) (cm³/g) | 1.10 - 1.30 | 1.10 - 1.25 | 1.10 - 1.20 | 1.10 - 1.20 |
| Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Opazität ISO (2471) (%) | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 93.0 |
| Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

| | |
|--------------------------|------------------|
| ICC Paper profile | PSR_MF_V2_M1.icc |
|--------------------------|------------------|