

UPM EcoBasic H

UPM EcoBasic ist die erste Wahl für Direktwerbung mit kurzem Lebenszyklus. Seine exzellenten Laufeigenschaften und seine Bedruckbarkeit garantieren einen sicheren Druckprozess.

Recommended end-uses

Werbematerial | Faltblätter | Zeitungsbeilagen

Product information

Regions	Asien-Pazifik Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Business contact	UPM Communication Papers
Category	Heatset Papiere für Rollenoffset
Grade	Zeitungspapier (News)
Finish	Matt
Furnish	Holzstoff Recyclingfaser
Printing method	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Size	Rollen
Reel diameter (cm)	100.0 - 125.0
Reel width (cm)	28.0 - 432.0
Core (mm)	76.0 / 150.0
Wrapping	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Note	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Certificates

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	Blauer Engel RAL-UZ 14a FSC Recycled Blauer Engel RAL-UZ 72 FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Technical target values

Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²)	40.0	42.5	45.0	48.8
Volumen (ISO 534) (cm ³ /g)	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	58.0	58.0	58.0	58.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	83.0	83.0	83.0	83.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0
Opazität ISO (2471) (%)	91.0 - 93.5	92.0 - 94.0	92.5 - 95.0	94.0 - 96.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

Prepress guidelines

Characterisation data	FOGRA42L.txt
-----------------------	--------------