

## UPM FINESSE GLOSS

Gleichbleibend hohe Qualität, realistische Druckergebnisse und brillante Bilder. Verwenden Sie UPM Finesse, wenn Sie Ihre Leser beeindrucken wollen. UPM Finesse wird besonders geschätzt für Endanwendungen wie Zeitschriften, repräsentative Kataloge und Werbematerialien.

### UPM FINESSE GLOSS:

<b>Papierkategorien</b>	Bogenoffsetpapiere
<b>Sorte</b>	Holzfreies gestrichenes Papier (WFC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Geschäftsberichte   Bücher   Broschüren   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazinumschläge   Magazine   Zeitungsbeilagen
<b>Oberfläche</b>	Superkalandriert, glänzend
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,   Nordeuropäischer Nadelholzzellstoff
<b>Druckverfahren</b>	Bogenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Bogen
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EES+   ISO 50001   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug   94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   PEFC Chain-of-Custody   Permanentpapier ISO 9706   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001
<b>Hinweis</b>	FSC und PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	135.0	150.0	170.0	200.0	220.0	250.0	270.0	300.0	350.0	400.0
<b>Dicke (ISO 534) (µm)</b>	59.0	67.0	72.0	85.0	96.0	100.0	111.0	128.0	148.0	185.0	184.0	230.0	225.0	272.0	330.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.74	0.74	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.74	0.84	0.74	0.85	0.75	0.78	0.85
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
<b>CIE-Weisse (%)</b>	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	90.0	91.0	92.0	94.5	95.0	95.5	97.0	97.5	98.5	99.0	99.5	99.5	99.6	99.8	99.8
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	65.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	72.0	72.0	70.0	72.0	70.0	72.0	72.0	72.0
<b>Glanz Lehmann (ISO 8254-2) (%)</b>	68.0	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	75.0	75.0	70.0	75.0	70.0	75.0	75.0	75.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

<b>Characterisation data</b>	Fogra 39, Fogra 51
<b>FOGRA Char. Data (FM)</b>	Fogra 43 FM