UPM Finesse gloss

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

Recommended end-uses

Documents publicitaires | Rapports annuels | Livres | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Couvertures de magazines | Magazines | Suppléments de journaux

Product information

Regions	Afrique | Europe | Proche-Orient | Amérique du Sud
Business contact	UPM Communication Papers
Category	Offset en feuille-à-feuille
Grade	Couché sans bois (WFC)
Finish	Brillant
Furnish	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux | Pâte kraft de résineux nordiques
Printing method	Offset feuille-à-feuille
Format/Size	Feuilles
Wrapping	Papier kraft résistant
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

Certificates

Conformité produit	Le Label écologique européen | EN 71-3: Safety of Toys | 94/62 EC Heavy Metal Certificate | BfR Food Certificate | Permanent Paper ISO 9706
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody | PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+ | ISO 50001 | EMAS | ISO 9001 | ISO 45001 | ISO 14001

Technical target values

Grammage (ISO 536) (g/m²)	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	135.0	150.0	170.0	200.0	220.0	250.0
	270.0	300.0	350.0	400.0							
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.84	0.74
	0.85	0.75	0.78	0.85							
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
	98.0	98.0	98.0	98.0							
Blancheur CIE (ISO 11475)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	125	125	125	125							
Opacité ISO (2471) (%)	90.0	91.0	92.0	94.5	95.0	95.5	97.0	97.5	98.5	99.0	99.5
	99.5	99.6	99.8	99.8							
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	65	70	70	70	70	70	70	72	75	75	75
	75	75	75	75							
Brillant Lehmann (ISO 8254-2) (%)	65	70	70.0	70	70	70	70	72	75	75	75
	75	75	75	75							
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	0.7	0.7	0.7	1.0							

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

Prepress guidelines

Données de Prépress	Fogra 39, Fogra 51
FOGRA Char. Data (FM)	Fogra 43 FM