

# UPM Finesse gloss

La première impression que produit un courrier est décisive et détermine si l'enveloppe sera ouverte ou non. La première impression doit être la bonne ! Réalisez vos enveloppes avec un papier WFC, magnifique papier couché sans bois doté d'une excellente surface pour des impressions de très haute qualité.

## Utilisations finales recommandées

Marketing direct | Enveloppes

## Informations produit

<b>Available in</b>	Amérique du Nord
<b>Site internet</b>	UPM Communication Papers
<b>Catégories papier</b>	Papiers postaux
<b>Qualité</b>	Couché sans bois (WFC)
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Composition</b>	Pâte chimique
<b>Procédé d'impression</b>	Offset   Flexographie en ligne
<b>Format</b>	Bobine
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## Certificats

<b>Conformité produit</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EU Ecolabel   Permanent Paper ISO 9706
<b>Certificats liés aux fibres</b>	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
<b>Certificats liés aux usines</b>	EMAS   ISO 14001   ISO 9001   ISO 45001

## Les spécifications techniques

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	<b>54.1</b>	<b>60.8</b>	<b>67.6</b>	<b>70.0</b>	<b>77.7</b>	<b>80.0</b>	<b>87.8</b>	<b>101.4</b>
<b>Blancheur CIE TAPPI (%)</b>	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
<b>Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)</b>	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	91.0	92.0	93.0	94.0	95.5	95.0	96.0	98.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	2.5	2.8	3.2	3.3	3.6	3.7	4.1	4.7
<b>PPI (pages)</b>	850.0	750.0	680.0	610.0	590.0	540.0	490.0	420.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production