

UPM FINESSE MATT

La première impression que produit un courrier est décisive et détermine si l'enveloppe sera ouverte ou non. La première impression doit être la bonne ! Réalisez vos enveloppes avec un papier WFC, magnifique papier couché sans bois doté d'une excellente surface pour des impressions de très haute qualité.

UPM FINESSE MATT:

Catégories papier	Papiers postaux
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Utilisation finale	Marketing direct Enveloppes
Finition	Mat
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Offset Flexographie en ligne
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 125,0
Laize bobine (cm)	35,0 - 380,0
Mandrin (mm)	76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EES+ Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody 94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.88	0.87	0.85	0.87	0.86
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	99.4	99.5	99.4	99.5	99.6
Blancheur CIE (%)	125.0	125.0	125.0	124.0	124.0
Opacité ISO (2471) (%)	92.3	93.5	94.4	95.6	97.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	27.0	25.0	25.0	26.0	26.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production