

UPM FINESSE PREMIUM SILK

La première impression que produit un courrier est décisive et détermine si l'enveloppe sera ouverte ou non. La première impression doit être la bonne ! Réalisez vos enveloppes avec un papier WFC, magnifique papier couché sans bois doté d'une excellente surface pour des impressions de très haute qualité.

UPM FINESSE PREMIUM SILK:

Catégories papier	Papiers postaux
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Utilisation finale	Marketing direct Enveloppes
Finition	Satiné supérieur
Composition	Pâte chimique
Procédé d'impression	Offset Flexographie en ligne
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	54.1	60.8	67.6	77.7	87.8	101.4
Blancheur CIE TAPPI (%)	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	92.0	93.5	95.0	96.0	97.0	98.5
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	40.0	40.0	42.0	44.0	44.0	44.0
{Caliper (mils)}	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	5.0
PPI (pages)	750.0	660.0	600.0	520.0	460.0	400.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production