

# UPM Finesse premium silk H

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

## Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Rapports annuels | Livres | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Magazines de haute qualité | Couvertures de magazines

## Informations produit

Available in	Afrique   Europe   Proche-Orient   Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Finition	Satiné, très lisse
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 125,0
Laize bobine (cm)	24,0 - 380,0
Mandrin (mm)	70,0 / 76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## Certificats

Conformité produit	EU Ecolabel   EN 71-3: Safety of Toys   94/62 EC Heavy Metal Certificate   BFR Food Certificate   Permanent Paper ISO 9706
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EES+   ISO 50001   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001

## Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	150.0	170.0	200.0	250.0	300.0
Main (ISO 534) (cm <sup>3</sup> /g)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.94	0.95	1.00	1.02
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
Blancheur CIE	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	127.0	127.0	127.0	127.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4
Opacité ISO (2471) (%)	92.5	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	98.0	99.0	99.0	99.8
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	40.0	40.0	44.0	44.0	45.0	45.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

## Les recommandations pour le préresse

Données de Prépress	Fogra 39, Fogra 51
---------------------	--------------------