

# UPM Finesse silk

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

## Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Rapports annuels | Livres | Brochures | Catalogues | Marketing direct | Couvertures de magazines | Magazines | Suppléments de journaux

## Informations produit

<b>Available in</b>	Afrique   Europe   Proche-Orient   Amérique du Sud
<b>Site internet</b>	UPM Communication Papers
<b>Categories papier</b>	Offset en feuille-à-feuille
<b>Qualité</b>	Couché sans bois (WFC)
<b>Finition</b>	Satiné, très lisse
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Offset feuille-à-feuille
<b>Format</b>	Feuilles
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## Certificats

<b>Conformité produit</b>	EU Ecolabel   EN 71-3: Safety of Toys   94/62 EC Heavy Metal Certificate   BFR Food Certificate   Permanent Paper ISO 9706
<b>Certificats liés aux fibres</b>	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
<b>Certificats liés aux usines</b>	EES+   ISO 50001   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001

## Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	80.0	90.0	100.0	115.0	130.0	135.0	150.0	170.0	200.0	220.0	250.0	270.0	300.0	350.0	400.0
<b>Epaisseur (ISO 534) (µm)</b>	69.0	76.0	83.0	97.0	110.0	117.0	130.0	155.0	185.0	232.0	232.0	275.0	290.0	350.0	404.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.87	0.92	0.93	1.05	0.95	1.02	0.97	1.00	1.02
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Blancheur CIE</b>	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	92	91.5	92.5	95.0	96.0	96.5	97.5	98.0	99.0	99.0	99.5	99.6	99.8	99.9	99.9
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Brillant Lehmann (ISO 8254-2) (%)</b>	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

## Les recommandations pour le prépress

<b>Données de Prépress</b>	Fogra 39, Fogra 51
<b>FOGRA Char. Data (FM)</b>	Fogra 43 FM