

## UPM JETLABEL

Sind Ihre Prioritäten ein hoher Weißgrad, gute Bedruckbarkeit und beste Laufeigenschaften? Dann wählen Sie für Ihre jeweiligen Verarbeitungsanforderungen aus diesen maschinen- oder superkalandrierten, holzfrei ungestrichenen Papieren.

### UPM JETLABEL:

<b>Papierkategorien</b>	Face papers
<b>Sorte</b>	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
<b>Verwendungszweck</b>	VIP-Etiketten
<b>Oberfläche</b>	Maschinenglatt
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
<b>Druckverfahren</b>	Tintenstrahlfarbdruck   Laserfarbdruck   Flexodruck   Hochdruck   Offset
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100,0 - 140,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	50,0 - 283,0
<b>Hülse (mm)</b>	71,0 / 76,0 / 152,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanentpapier ISO 9706
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

**SOLLWERTE:**

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	65.0	70.0
<b>CIE-Weisse (%)</b>	165.0	165.0
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	90.0	92.0
<b>Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	150.0	150.0
<b>Dicke (ISO 534) (µm)</b>	84.0	89.0
<b>Zugfestigkeit MD (kN/m)</b>	5.3	5.5
<b>Zugfestigkeit CD (kN/m)</b>	2.2	2.3
<b>Reissfestigkeit CD (mN)</b>	500.0	530.0

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**