UPM Max S H

Des impressions de qualité, même si le délai est court ? C'est faisable, grâce à ce papier qui possède une bonne imprimabilité et convient aux travaux fonctionnels et répétitifs. C'est la meilleure alternative pour la réalisation de prospectus pour supermarchés, de supports promotionnels, d'hebdomadaires et de magazines TV.

Recommended end-uses

Documents publicitaires | Brochures | Catalogues | Prospectus | Encarts | Magazines | Suppléments de journaux

Product information

Regions	Amérique du Nord
Business contact	UPM Communication Papers
Category	Impression offset rotative avec sécheur |
Description	Avec UPM Max S, imprimez en grammages légers sans faire de compromis sur la qualité. Avec sa main et son opacité supérieures, ainsi que sa brillance, UPM Maxi S offre une excellente imprimabilité.
Grade	Supercalandré (SC)
Finish	Brillant
Furnish	Charges | Pâte mécanique
Printing method	Offset rotative avec sécheur
Format/Size	Rolls
Reel diameter (cm)	100,0 - 125,0
Reel width (cm)	60,0 - 432,0
Core (mm)	76,0 / 150,0
Wrapping	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l´humidité
Note	FSC® et PEFC sur demande et selon disponibilité.

Certificates

Conformité produit	Le Label écologique européen
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody | PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	EMAS | ISO 14001 | ISO 9001

Technical target values

Grammage (ISO 536) (lbs)	**26.4**	**28**	**28.4**	**30.4**	**32.4**	**35.1**
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	67	67	67	67	67	68
Opacité TAPPI (T425) (%)	83	84	84	86	88	90
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	42	42	43	40	40	41
{Caliper (mils)}	1.4	1.5	1.5	1.8	1.9	2.0
PPI (pages)	1429	1333	1333	1111	1052	1000

30# disponible sur demande
Les chifres de main et de PPI sont des valeurs cibles.

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

Prepress guidelines

CIE L*-value (D50/2°) WB	89.0
CIE a*-value (D50/2°) WB	0.0
CIE b*-value (D50/2°) WB	3.3
Max. Total Area (TAC%)	270
ICC Paper profile	SC_paper_eci.icc
Données de Prépress	FOGRA40L.txt
TVI Curve	B(CMY), C(K)
Measurement condition for D50	ISO 13655, M0, D50/2°
Measurement equipment	Techkon RS800