

UPM OPALITE C

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

UPM OPALITE C:

Papierkategorien	Coldset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Verwendungszweck	Werbematerial Kataloge Verzeichnisse Listings
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Coldset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	30.0 - 380.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	ISO 50001 EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001
Hinweis	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	29.3	32.5*	34*	36*	38
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	61	61	61	61	61
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	85	85	85	85	85
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Opazität ISO (2471) (%)	85.0	86.5	87.5	88.5	89.5
Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	70	75	80	80	85

*32.5 g/m², 34 g/m² and 36 g/m² available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE
DRUCKVORSTUFE:

Characterisation data	FOGRA42L.txt
------------------------------	--------------