

UPM OPALITE C

Qui ? Quoi ? Où ? A quelle heure ? Toutes les réponses à ces questions s'impriment sur UPM Opalite. Ce papier est spécialement conçu pour les annuaires en version pages jaunes ou blanches. Ce papier de faible grammage est lisse, mince, très résistant et offre un niveau d'opacité record.

UPM OPALITE C:

Categories papier	Impression offset rotative sans sécheur
Qualité	Papier spécial fini machine (MFS)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Annuaires Listings
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative sans sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	30.0 - 380.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	ISO 50001 Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001
Note	PEFC™ and FSC® sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	29.3	32.5*	34*	36*	38
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	61	61	61	61	61
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	85	85	85	85	85
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Opacité ISO (2471) (%)	85.0	86.5	87.5	88.5	89.5
Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	70	75	80	80	85

*32.5 g/m², 34 g/m² and 36 g/m² available on request

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Characterisation data	FOGRA42L.txt
------------------------------	--------------