

# UPM Opalite G

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

## Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Verzeichnisse

## Produktinformation

<b>Available in</b>	Nordamerika
<b>Geschäftsbereich</b>	UPM Communication Papers
<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Holzstoff   Recyclingfaser
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rolls
<b>Rollendurchmesser (inch)</b>	39,0 - 49,0
<b>Rollenbreite (inch)</b>	11,0 - 149,6
<b>Hülse (inch)</b>	3,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Hinweis</b>	Basis weight 24x36/500

## Zertifikate

<b>Produktkonformität</b>	EU Ecolabel
<b>Umwelt Zertifikate</b>	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
<b>Werkzertifikate</b>	EMAS   ISO 14001   ISO 9001

## Sollwerte

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	<b>20.9</b>	<b>22.1</b>
<b>{Basis weight (g/m2)}</b>	34.0	36.0
<b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>	60.0	60.0
<b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>	80.0	81.0
<b>Kaliper (mils)</b>	1.9	2.0
<b>PPI (pages)</b>	1053.0	1000.0

Kaliper und PPI Werte sind nur Richtwerte.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.