

# UPM Opalite H

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

## Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Verzeichnisse | Flyer | Einlagen | Listings

## Produktinformation

Region	Afrika   Europa   Naher Osten   Südamerika
Geschäftsbereich	<b>UPM Communication Papers</b>
Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff   Recyclingfaser
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 - 125
Rollenbreite (cm)	28 - 380
Hülse (mm)	76 / 150
Verpackung	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

## Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	ISO 50001   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001

## Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	<b>34.0</b>	<b>36.0</b>
Volumen (ISO 534) (cm <sup>3</sup> /g)	1.3	1.3
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	60	60
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	85	85
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.5	0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5
Opazität ISO (2471) (%)	86	88
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.9	2.9

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

## Hinweise für die Druckvorstufe

ICC Paper profile	PSR_MFV2_M1.icc
-------------------	-----------------