

UPM Opalite H

Qui ? Quoi ? Où ? A quelle heure ? Toutes les réponses à ces questions s'impriment sur UPM Opalite. Ce papier est spécialement conçu pour les annuaires en version pages jaunes ou blanches. Ce papier de faible grammage est lisse, mince, très résistant et offre un niveau d'opacité record.

Utilisations finales recommandées

Documents publicitaires | Catalogues | Annuaires | Prospectus | Encarts | Listings

Informations produit

Available in	Afrique Europe Proche-Orient Amérique du Sud
Site internet	UPM Communication Papers
Catégories papier	Impression héliogravure
Qualité	Papier spécial fini machine (MFS)
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100 - 125
Laize bobine (cm)	28 - 380
Mandrin (mm)	76 / 150
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

Certificats

Conformité produit	EU Ecolabel
Certificats liés aux fibres	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Certificats liés aux usines	ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Les spécifications techniques

Grammage (ISO 536) (g/m ²)	34.0	36.0
Main (ISO 534) (cm ³ /g)	1.3	1.3
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	60	60
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	85	85
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.5	0.5
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	4.5	4.5
Opacité ISO (2471) (%)	86	88
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.9	2.9

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

Les recommandations pour le prépresse

ICC Paper profile	PSR_MF_V2_M1.icc
-------------------	------------------