

# UPM Opalite plus H

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

## Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Verzeichnisse

## Produktinformation

<b>Available in</b>	Nordamerika
<b>Geschäftsbereich</b>	UPM Communication Papers
<b>Papierkategorien</b>	Heatset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Holzstoff   Recyclingfaser
<b>Druckverfahren</b>	Heatset-Rollenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rolls
<b>Rollendurchmesser (inch)</b>	39,0 - 49,0
<b>Rollenbreite (inch)</b>	10,0 - 100,7
<b>Hülse (inch)</b>	3,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

## Zertifikate

<b>Produktkonformität</b>	EU Ecolabel
<b>Umwelt Zertifikate</b>	FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody
<b>Werkzertifikate</b>	EMAS   ISO 14001   ISO 9001

## Sollwerte

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	<b>25.7</b>	<b>27.0</b>
<b>{Basis weight (g/m2)}</b>	38.0	40.0
<b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>	65.0	65.0
<b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>	85.0	85.0
<b>Kaliper (mils)</b>	2.1	2.4
<b>PPI (pages)</b>	956.0	852.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.8	2.8

Basis weight 25x38/500

Kaliper und PPI Werte sind nur Richtwerte.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.