

UPM Opalite plus H

Wer, was, wo, wann? Die Antwort lautet: UPM Opalite. Dieses Papier ist maßgeschneidert für Telefonbücher und Verzeichnisse – sowohl mit gelben, als auch mit weißen Seiten. Mit seinem sehr geringen Flächengewicht ist UPM Opalite bei erstklassiger Opazität dünn, glatt und sehr strapazierfähig.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Verzeichnisse | Einlagen | Listings

Produktinformation

Available in	Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	30.0 - 359.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU Ecolabel
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m ²)	38.0	40.0
Volumen (ISO 534) (cm ³ /g)	1.30 - 1.40	1.30 - 1.40
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	65.0	65.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	86.0	86.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.1	-1.1
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	3.3	3.3
Opazität ISO (2471) (%)	87.0 - 90.0	88.0 - 91.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.8	2.8

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

Characterisation data	FOGRA48L.txt
-----------------------	--------------