

## UPM PLUS INSERT

Sie brauchen ein zuverlässiges Papier für Ihre Briefumschläge? Die Chance ist groß, dass Sie in dieser breitgefächerten Auswahl holzfreier, ungestrichener Papiere fündig werden. Die Papiere eignen sich für Standard-Lagerware sowie für individuell angefertigte Umschläge, Umschläge zur Maschinenbefüllung, sowie für individuell nach Kundenwunsch gestaltete und bedruckte Umschläge.

### UPM PLUS INSERT:

<b>Papierkategorien</b>	Postalische Papiere
<b>Sorte</b>	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
<b>Verwendungszweck</b>	Einlagen   Personalisierte Direktwerbung   Briefumschläge
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
<b>Druckverfahren</b>	Offset   Online-Flexodruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	120,0 / 145,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	18,7 - 250,0
<b>Hülse (mm)</b>	70,0 / 76,0 / 152,0
<b>Verpackung</b>	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   ISO 45001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	80.0	90.0
<b>Dicke (ISO 534) (µm)</b>	108.0	121.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.35	1.34
<b>CIE-Weisse (%)</b>	170.0	170.0
<b>Opazität (%)</b>	95.0	96.0
<b>Rauigkeit Bendtsen BS (ml/min)</b>	250.0	250.0
<b>Porosität (ml/min)</b>	650.0	650.0

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**