

## UPM POSTE

Vous avez besoin d'un papier pour enveloppes fiable et performant ? Vous trouverez dans cette large gamme de papiers non couchés sans bois, la réponse adaptée à chaque type de besoins : enveloppes sur-mesure, enveloppes pour insertion, enveloppes pour courrier personnel et enveloppes personnalisées.

### UPM POSTE:

<b>Catégories papier</b>	Papiers postaux
<b>Qualité</b>	Non couché sans bois (WFU)
<b>Utilisation finale</b>	Marketing direct   Enveloppes
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Impression jet d'encre n/b   Offset   Flexographie en ligne
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	120,0 / 145,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	17,5 - 250,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 152,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EES+   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   EN 71/3:1988 D Safety of Toys   94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   PEFC Chain-of-Custody   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
<b>Blancheur CIE</b>	164	164	164	164	164	164	164
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	94.0	94.5	95.0	95.5	96.0	96.0	97.0
<b>Rugosité WS (ml/min)</b>	180	220	220	240	240	270	270
<b>Porosité (ml/min)</b>	800	800	800	800	800	800	800

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**