

UPM Pure C

Dieses besonders weiße und voluminöse ungestrichene holzhaltige Papier zeichnet sich durch seine hohe Opazität aus. Sie wollen sich vom Wettbewerb abheben? Der hohe Recyclingfaseranteil verleiht dem Papier eine natürliche Haptik und Anmutung und macht es zur perfekten Wahl für verschiedene Verwendungszwecke.

Empfohlene Endanwendungen

Rätselmagazine | Direktwerbung | Magazine | Zeitungsbeilagen | Sonderausgaben

Produktinformation

Region	Afrika Europa Naher Osten
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Coldset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Füllstoffe Recyclingfaser Holzstoff
Druckverfahren	Coldset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 - 125
Rollenbreite (cm)	28 - 380
Hülse (mm)	76 / 150
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	FSC® und PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	ISO 50001 EMAS ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	54.0	57.0	60.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.45	1.45	1.45
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	83	83	83
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90	90	90
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.2	-0.2	-0.2
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-4.2	-4.2	-4.2
Opazität ISO (2471) (%)	95.0	95.5	96.0
Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	170	185	200

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

Characterisation data	FOGRA41L.txt
------------------------------	--------------