

UPM SCK™

Ce papier support répond à toutes vos exigences. Le papier kraft supercalandré est légèrement moins transparent et moins dense que le papier cristal.

UPM SCK™:

Catégories papier	Base papers
Qualité	SCK
Utilisation finale	Etiquetage produits Etiquetage VIP
Finition	Supercalandré
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	80,0 - 135,0 / 147,0
Laize bobine (cm)	50,0 - 230,0
Mandrin (mm)	76,0 / 153,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	66.0
Epaisseur (ISO 534) (µm)	60.0
Epaisseur (ISO 534) mils	2.4
Opacité ISO (2471) (%)	62.0
Transparence (%)	43.0
{Moisture}	6.5
Pouvoir absorbant (g/m²)	0.8
Rugosité PPS 10 TS (µm)	1.7
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)	6.8
Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)	2.8
Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN)	320.0
Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)	400.0
Valeur-L C/2°	95.0
Valeur-a C/2°	-1.0
Valeur-b C/2°	8.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production