

# UPM SCK™ PLUS

Auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenes, glattes und transparentes Trennpapier ohne Füllstoffe. Superkalandriertes Kraftpapier hat im Vergleich zu Pergamin eine etwas geringere Transparenz und Dichte.

## UPM SCK™ PLUS:

<b>Papierkategorien</b>	Base papers
<b>Sorte</b>	Tapes
<b>Verwendungszweck</b>	Tapes and industrial applications   Two sided silicone coating   VIP-Etiketten   Produktkennzeichnung
<b>Oberfläche</b>	Superkalandriert
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	80,0 - 135,0 / 147,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	50,0 - 230,0
<b>Hülse (mm)</b>	76,0 / 153,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug   FDA Food Certificate   Food Approval Statement   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 22000   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	94.0
Dicke (ISO 534) (µm)	81.0
Dicke (ISO 534) mils	3.2
{Moisture}	6.5
Zugfestigkeit MD (kN/m)	9.5
Zugfestigkeit CD (kN/m)	4.0
Reissfestigkeit MD (mN)	540.0
Reissfestigkeit CD (mN)	700.0
Ölsaugfähigkeit (g/m <sup>2</sup> )	0.8
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	1.7
L-Werte C/2°	94.0
a-Werte C/2°	-1.0
b-Werte C/2°	7.0
Porosity BEKK (s)	200.0

**Hinweis:** Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.