

# UPM SCRIPT

Setzen Sie auf Effizienz und produzieren Sie Ihre exklusiven, vorgedruckten Geschäftspapiere auf ungestrichenen und gestrichenen, holzfreien UPM Preprint-Papieren. Sie sind geeignet für Formulare, Rechnungen, Belege, Briefbögen und Direktwerbung.

## UPM SCRIPT:

<b>Papierkategorien</b>	Postalische Papiere
<b>Sorte</b>	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
<b>Verwendungszweck</b>	Aufgabenhefte   Notizbücher
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
<b>Druckverfahren</b>	Laser printing (HP Indigo)   Offset
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	120 / 125 / 145
<b>Rollenbreite (cm)</b>	24,0 - 250,0
<b>Hülse (mm)</b>	152,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	60.0	67.0	78.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.18	1.18	1.18
<b>CIE-Weisse (%)</b>	150.0	150.0	150.0
<b>Steifigkeit MD (DIN53212) (Nmm)</b>	0.1	0.2	0.3
<b>Steifigkeit CD (DIN53212) (Nmm)</b>	0.1	0.1	0.1
<b>Opazität (%)</b>	86.0	89.0	92.5
<b>Porosität (ml/min)</b>	750.0	750.0	750.0
<b>Zugfestigkeit MD (N/15mm)</b>	55.0	60.0	65.0
<b>Zugfestigkeit CD (N/15mm)</b>	30.0	35.0	40.0

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**