

# UPM SCRIPT

Soyez efficaces, réalisez vos documents commerciaux pré imprimés avec le papier non couché sans bois UPM Preprint. Il convient à la réalisation de formulaires, de papiers administratifs, d'en-têtes et de publipostages.

## UPM SCRIPT:

<b>Catégories papier</b>	Papiers postaux
<b>Qualité</b>	Non couché sans bois (WFU)
<b>Utilisation finale</b>	Assignment books   Notebooks
<b>Composition</b>	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
<b>Procédé d'impression</b>	Offset   Flexographie
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	120 / 125 / 145
<b>Laize bobine (cm)</b>	24,0 - 250,0
<b>Mandrin (mm)</b>	152,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	94/62 EC Heavy Metal Certificate   BfR Food Certificate   EMAS   EN 71/3:1988 D Safety of Toys   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   ISO 45001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	60.0	67.0	78.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.18	1.18	1.18
<b>Blancheur CIE (%)</b>	150.0	150.0	150.0
<b>Rigidité MD (sens machine) (DIN53212) (Nmm)</b>	0.1	0.2	0.3
<b>Rigidité CD (sens travers) (DIN53212) (Nmm)</b>	0.1	0.1	0.1
<b>Opacité (%)</b>	86.0	89.0	92.5
<b>Porosité (ml/min)</b>	750.0	750.0	750.0
<b>Résistance à la Rupture MD (sens machine) (N/15mm)</b>	55.0	60.0	65.0
<b>Résistance à la Rupture CD (sens travers) (N/15mm)</b>	30.0	35.0	40.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**