

UPM SMART G

Vous souhaitez une alternative intelligente pour vos travaux d'impression les plus exigeants ? UPM Smart conjugue brillance et opacité à un prix jamais vu. Sa main et sa rigidité en font un papier idéal pour les magazines spécialisés et les catalogues.

UPM SMART G:

Catégories papier	Impression héliogravure
Qualité	Supercalandré (SC)
Utilisation finale	Brochures Catalogues Prospectus Encarts Magazines
Finition	Brillant
Composition	Pâte chimique Charges Pâte mécanique
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	40.0 - 432.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	51.0	54.0	57.0	60.0	65.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Opacité ISO (2471) (%)	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

65 g/m² available upon request

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Max. Total Area (TAC%)	360
ICC Paper profile	PSRGravure_SCPlus_V2_PT.icc