

# UPM SOL GLOSS

Grâce à ce papier, vous allez briller par la qualité de vos travaux d'impression. UPM Sol est un papier haut de gamme. Sa teinte blanc-bleuté et sa brillance optique permettent de réaliser des contrastes d'une grande intensité pour valoriser le texte et les images.

## UPM SOL GLOSS:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Catégories papier</b>    | Offset en feuille-à-feuille  |
| <b>Qualité</b>              | Couché avec bois   |
| <b>Utilisation finale</b>   | Livres   Brochures   Catalogues   Marketing direct   Encarts   Magazines   Manuels   |
| <b>Finition</b>             | Brillant   |
| <b>Composition</b>          | Pâte chimique   Pâte mécanique   Pâte de fibres recyclées  |
| <b>Procédé d'impression</b> | Offset feuille-à-feuille   |
| <b>Format</b>               | Feuilles   |
| <b>Certificats</b>          | BfR Food Certificate   EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody |
| <b>Note</b>                 | PEFC™ sur demande et selon disponibilité.  |

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| <b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b> | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| <b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>    | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| <b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>       | 91.0 | 93.0 | 93.0 |
| <b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>  | 92.5 | 93.0 | 93.0 |
| <b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| <b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>  | -6.5 | -6.5 | -6.5 |
| <b>Opacité ISO (2471) (%)</b>               | 93.5 | 95.0 | 96.0 |
| <b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>     | 60.0 | 62.0 | 63.0 |
| <b>Brillant Lehmann (ISO 8254-2) (%)</b>    | 58.0 | 60.0 | 61.0 |
| <b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>       | 1.1  | 1.1  | 1.1  |

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>CIE L*-value (D50/2°) WB</b>        | 92.0                     |
| <b>CIE a*-value (D50/2°) WB</b>        | 1.3                      |
| <b>CIE b*-value (D50/2°) WB</b>        | -1.8                     |
| <b>Max. Total Area (TAC%)</b>          | 300                      |
| <b>ICC Paper profile</b>               | PSO_LWC_Improved.eci.icc |
| <b>TVI Curve</b>                       | B(CMY), C(K)             |
| <b>AM Screen recommendation (l/cm)</b> | 60                       |
| <b>FM Screen recommendation (µm)</b>   | 20                       |
| <b>Measurement condition for D50</b>   | ISO 13655, M0; D50/2°    |
| <b>Measurement equipment</b>           | Techkon RS800            |