

UPM SOL PLUS

Dieses Papier gibt Ihrem Druckobjekt die Chance zu glänzen. UPM Sol ist ein Premium Bogen-Papier mit einer modernen, blauweißen Tönung. Durch seinen hohen optischen Glanz werden Intensität und Kontraste von Texten und Bildern verstärkt.

UPM SOL PLUS:

Papierkategorien	Bogenoffsetpapiere
Sorte	Gestrichenes holzhaltiges Papier
Verwendungszweck	Werbematerial Prospekte Bücher Broschüren Kataloge Comics Personalisierte Direktwerbung Grafische Papiere Einlagen Magazine Handbücher Newsletter Zeitungsbeilagen Zeitungsbeilagen
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Zellstoff Holzstoff Altfaserstoff
Druckverfahren	Bogenoffsetdruck
Format/Größe	Bogen
Zertifizierungen und Umweltzeichen	BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	70.0	80.0	90.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.20	1.20	1.20
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	93.0	94.0	94.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	93.5	93.5	93.5
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.2	1.2	1.2
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-7.0	-7.5	-7.5
Opazität ISO (2471) (%)	95.0	96.0	97.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	15.0	15.0	15.0
Glanz Lehmann (ISO 8254-2) (%)	12.0	12.0	12.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	3.5	3.5	4.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

CIE L*-value (D50/2°) WB	92.0
CIE a*-value (D50/2°) WB	1.3
CIE b*-value (D50/2°) WB	-1.8
Max. Total Area (TAC%)	300
ICC Paper profile	PSO_LWC_Improved.eci.icc
TVI Curve	B(CMY), C(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	60
FM Screen recommendation (µm)	20
Measurement condition for D50	ISO 13655, M0; D50/2°
Measurement equipment	Techkon RS800