UPM Star H

Sie wünschen herausragende Qualität für Ihre Druckobjekte? Dann ist UPM Star Ihre Wahl, denn es ist perfekt für luxuriöse Magazine und Kataloge sowie für Marketingmaterialien. Seine außergewöhnliche Helligkeit und seine glatte Oberfläche verbessern die detail- und kontrastreiche Bildwiedergabe.

Recommended end-uses

Werbematerial | Bücher | Broschüren | Kataloge | Personalisierte Direktwerbung | Hochwertige Magazine | Magazine

Product information

Regions	Asien-Pazifik | Afrika | Europa | Naher Osten | Südamerika
Business contact	UPM Communication Papers
Category	Heatset Papiere für Rollenoffset |
Grade	Mittelgewichtiges gestrichenes Papier (MWC)
Finish	Superkalandriert, glänzend
Furnish	Füllstoffe | Zellstoff | Holzstoff
Printing method	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Size	Rollen
Reel diameter (cm)	100 / 120 / 125
Reel width (cm)	36,0 - 370,0
Core (mm)	76,0 / 150,0
Wrapping	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Note	PEFC und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. Energiemanagementsystem ISO 50001 bei UPM Plattling. Lebensmittelzertifikat bei UPM Plattling.

Certificates

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	FSC Chain-of-Custody | PEFC Chain-of-Custody
Werkszertifikate	EES+ | EMAS | ISO 9001 | ISO 45001 | ISO 14001

Technical target values

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	**60.0**	**65.0**	**70.0**	**75.0**	**80.0**	**90.0**	**100.0**
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	89	91	92	93	94	95	95
CIE-Weisse (ISO 11475)	106	110	115	117	120	122	122
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	92	92	92	93	93	93	93
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-6.0	-6.0	-7.0	-7.5	-7.5	-8.0	-8.0
Opazität ISO (2471) (%)	90	92	93	94	95	96	96
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	55	60	60	60	65	65	65
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

Prepress guidelines

Characterisation data	Fogra 39, Fogra 51