

## UPM STAR SILK G

Sie wünschen herausragende Qualität für Ihre Druckobjekte? Dann ist UPM Star Ihre Wahl, denn es ist perfekt für luxuriöse Magazine und Kataloge sowie für Marketingmaterialien. Seine außergewöhnliche Helligkeit und seine glatte Oberfläche verbessern die detail- und kontrastreiche Bildwiedergabe.

### UPM STAR SILK G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Mittelgewichtiges gestrichenes Papier (MWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Bücher   Broschüren   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff   Streichfarbe   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rolls
<b>Rollendurchmesser (inch)</b>	31,0 - 59,0
<b>Rollenbreite (inch)</b>	11,0 - 170,0
<b>Hülse (inch)</b>	3,0 / 6,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	47.3	54.1
Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)	88.0	88.0
Opazität TAPPI (T425) (%)	92.0	93.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	45.0	45.0
Kaliper (mils)	2.3	2.6
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	94.0	94.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.8	0.8
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-5.5	-5.5
PPI (pages)	870.0	770.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.9	0.9

47.3# and 54.1# Available Upon Request  
 Caliper and PPI figures are targets only.

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**