

## UPM ULTRA G

Ce papier a été spécialement conçu pour les travaux d'impression très exigeants. UPM Ultra reproduit magnifiquement les nuances de couleurs. C'est un papier économique et polyvalent qui convient à la réalisation de magazines, de catalogues, de documents publicitaires et de flyers.

### UPM ULTRA G:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Catégories papier</b>    | Impression héliogravure  |
| <b>Qualité</b>              | Couché léger (LWC)   |
| <b>Utilisation finale</b>   | Documents publicitaires   Catalogues   Magazines   |
| <b>Finition</b>             | Brillant   |
| <b>Composition</b>          | Charges   Pâte chimique   Pâte mécanique   |
| <b>Procédé d'impression</b> | Héliogravure   |
| <b>Format</b>               | Bobine   |
| <b>Diamètre bobine (cm)</b> | 100 / 120 / 125  |
| <b>Laize bobine (cm)</b>    | 36,0 - 432,0   |
| <b>Mandrin (mm)</b>         | 76,0 / 150,0   |
| <b>Emballage</b>            | Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité   |
| <b>Certificats</b>          | EES+   ISO 50001   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001 |
| <b>Note</b>                 | FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.  |

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|   |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
| <b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b> | 50   | 54   | 57   | 60   | 65   | 70   |
| <b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>    | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| <b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>       | 80   | 80   | 81   | 82   | 86   | 86   |
| <b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>  | 90   | 90   | 91   | 91   | 92   | 92   |
| <b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| <b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>  | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -4.8 | -4.8 |
| <b>Opacité ISO (2471) (%)</b>               | 91   | 92   | 90   | 91   | 92   | 93   |
| <b>Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>     | 55   | 55   | 63   | 65   | 66   | 66   |
| <b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>       | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  |

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**