

# UPM ULTRA SILK G

Speziell für moderne, anspruchsvolle Druckaufträge entwickelt, bringt UPM Ultra selbst die zartesten Farbschattierungen hervorragend zur Geltung. Das vielseitige Papier ist Ihre zuverlässige und wirtschaftliche Wahl für Zeitschriften, Kataloge, Werbematerial und Flyer.

## UPM ULTRA SILK G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert, seidenmatt, extraglatt
<b>Stoffeintrag</b>	Füllstoffe   Zellstoff   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	36,0 - 432,0
<b>Hülse (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. Energiemanagementsystem ISO 50001 bei UPM Plattling.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	57.0	60.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.90	0.90
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	82.0	83.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	91.0	91.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.4	-0.4
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	91.0	92.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	45.0	45.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	0.9	0.9

57 g/m<sup>2</sup> available upon request

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**