

UPM VELLUM

Vous recherchez un papier extra-blanc ayant une bonne imprimabilité et une excellente roulabilité pour réaliser vos étiquettes ? Optez pour ce papier fini machine ou super calandré, non couché sans bois.

UPM VELLUM:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégories papier | Face papers |
| Qualité | Non couché sans bois (WFU) |
| Utilisation finale | Etiquetage produits Etiquetage VIP |
| Composition | Pâte au sulfate de feuillus et de résineux |
| Procédé d'impression | Flexographie Typographie Offset Transfert thermique |
| Format | Bobine |
| Diamètre bobine (cm) | 100,0 - 125,0 |
| Laize bobine (cm) | 35,0 - 380,0 |
| Mandrin (mm) | 71,0 / 76,0 / 152,0 |
| Emballage | Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité |
| Certificats | 94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706 |
| Note | PEFC and FSC on request but subject to availability. |

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| Grammage (ISO 536) (g/m²) | 65.0 | 70.0 |
| Epaisseur (ISO 534) (µm) | 65.0 | 69.0 |
| Blancheur CIE (%) | 150.0 | 150.0 |
| Rugosité PPS 10 TS (µm) | 2.9 | 2.7 |
| Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m) | 5.2 | 4.9 |
| Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m) | 2.7 | 2.5 |
| Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN) | 400.0 | 400.0 |
| Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN) | 530.0 | 530.0 |

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production