

## UPM BOOK 70+ 1.65

Das Papier bestimmt die Ausstrahlung eines Buches. Es spricht eine ganze Reihe von Sinnen an: Sehen, Fühlen und Hören. UPM Book gibt den Inhalt Ihres Buches wieder, wie er entworfen wurde. Es ist ein perfektes Papier für Taschenbücher, Comicbücher und Jugendliteratur.

### UPM BOOK 70+ 1.65:

<b>Papierkategorien</b>	Heatset Papiere für Rollenoffset   Coldset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
<b>Verwendungszweck</b>	Prospekte   Bücher   Comics   Taschen
<b>Oberfläche</b>	Maschinenglatt
<b>Druckverfahren</b>	Coldset-Rollenoffsetdruck   Heatset-Rollenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	40.0 - 250.0
<b>Hülse (mm)</b>	76.0
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

**SOLLWERTE:**

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	45.0	48.8	52.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.65	1.65	1.65
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	72.0	72.0	72.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	88.5	88.5	88.5
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5	-0.5
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	1.8	1.8	1.8
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	91.0	92.5	93.5
<b>Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	160.0	170.0	180.0

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**

**HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:**

<b>Max. Total Area (TAC%)</b>	260
<b>ICC Paper profile</b>	PSO_INP_paper_eci.icc
<b>TVI Curve</b>	C(CMY), D(K)
<b>AM Screen recommendation (l/cm)</b>	48
<b>FM Screen recommendation (µm)</b>	35