

UPM BOOK CREAMY 1.8

Das Papier bestimmt die Ausstrahlung eines Buches. Es spricht eine ganze Reihe von Sinnen an: Sehen, Fühlen und Hören. UPM Book gibt den Inhalt Ihres Buches wieder, wie er entworfen wurde. Es ist ein perfektes Papier für Taschenbücher, Comicbücher und Jugendliteratur.

UPM BOOK CREAMY 1.8:

Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset Coldset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Verwendungszweck	Prospekte Bücher Comics Taschen
Druckverfahren	Coldset-Rollenoffsetdruck Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	56.0 - 380.0
Hülse (mm)	76.0
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC™ and FSC® on request but subject to availability. Reel widths 22.5 - 59.9 cm available on request.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	50.0	60.0	70.0	80.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.80	1.80	1.80	1.80
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	72.0	72.0	72.0	72.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	91.7	91.7	91.7	91.7
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	8.4	8.4	8.4	8.4
Opazität ISO (2471) (%)	89.0	92.0	94.0	95.0
Dicke (ISO 534) (µm)	90.0	108.0	126.0	144.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	260
ICC Paper profile	PSO_INP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35