

## UPM BOOK CREAMY 1.8

Le papier, c'est l'âme d'un livre. Il fait appel à tous les sens : la vue, le toucher et l'ouïe. UPM Book retranscrit fidèlement votre projet. C'est le papier favori des livres de poche, des albums de bandes dessinées et de la littérature jeunesse.

### UPM BOOK CREAMY 1.8:

<b>Categories papier</b>	Impression offset rotative avec sécheur   Impression offset rotative sans sécheur
<b>Qualité</b>	Papier spécial fini machine (MFS)
<b>Utilisation finale</b>	Plaquettes   Livres   Albums de bandes dessinées   Pochettes
<b>Procédé d'impression</b>	Offset rotative sans sécheur   Offset rotative avec sécheur
<b>Format</b>	Bobine
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Laize bobine (cm)</b>	56.0 - 380.0
<b>Mandrin (mm)</b>	76.0
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	PEFC™ and FSC® on request but subject to availability. Reel widths 22.5 - 59.9 cm available on request.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	50.0	60.0	70.0	80.0
<b>Main (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.80	1.80	1.80	1.80
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	72.0	72.0	72.0	72.0
<b>Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	91.7	91.7	91.7	91.7
<b>Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
<b>Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	8.4	8.4	8.4	8.4
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	89.0	92.0	94.0	95.0
<b>Epaisseur (ISO 534) (µm)</b>	90.0	108.0	126.0	144.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**

## LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

<b>Max. Total Area (TAC%)</b>	260
<b>ICC Paper profile</b>	PSO_INP_paper_eci.icc
<b>TVI Curve</b>	C(CMY), D(K)
<b>AM Screen recommendation (l/cm)</b>	48
<b>FM Screen recommendation (µm)</b>	35