

UPM CCK™ OFFICE

Vous recherchez un support stable avec un à-plat parfait et qui offre une bonne résistance aux silicones ? Le papier kraft couché CCK s'adapte à toutes vos exigences. Il convient à tous les types d'étiquettes et à tous les procédés : avec silicones UV, avec ou sans solvants.

UPM CCK™ OFFICE:

Categories papier	Papiers pour étiquettes
Qualité	Couché au kaolin
Utilisation finale	Dorsal pour frontal papier Pliage paravent et perforation Feuilles graphiques Etiquetage VIP
Finition	Satiné, Soft calandre
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	75,0 - 150,0
Laize bobine (cm)	50,0 - 250,0
Mandrin (mm)	71,0 / 76,0 / 153,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate DIN EN 13432: 2000-12 Bio Paper Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	Core 150 mm available upon request. PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	52.0	55.0	61.0	67.0
Epaisseur (ISO 534) (µm)	54.0	58.0	64.0	69.0
Pouvoir absorbant (g/m²)	0.8	0.8	0.8	0.8
Rugosité PPS 10 TS (µm)	2.5	2.5	2.5	2.5
Rugosité Bendtsen BS (ml/min)	180.0	180.0	190.0	200.0
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)	4.8	5.0	5.3	5.6

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production