

UPM ECOBASIC H

UPM EcoBasic ist die erste Wahl für Direktwerbung mit kurzem Lebenszyklus. Seine exzellenten Laufeigenschaften und seine Bedruckbarkeit garantieren einen sicheren Druckprozess.

UPM ECOBASIC H:

Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Zeitungspapier (News)
Verwendungszweck	Werbematerial Faltblätter Zeitungsbeilagen
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	28.0 - 432.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	Blauer Engel RAL-UZ 14 Blauer Engel RAL-UZ 72 EMAS EN 16001 EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody FSC Recycled ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	40.0	42.5	45.0	48.8	52.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0
Opazität ISO (2471) (%)	91.0 - 93.5	92.0 - 94.0	92.5 - 95.0	94.0 - 96.0	94.5 - 96.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4

52 g/m² available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	260
ICC Paper profile	PSO_SNP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35