

UPM ECOBASIC H

EcoBasic est la solution idéale pour les produits qui ont une durée de vie courte, comme les prospectus publicitaires. Sa roulabilité et son imprimabilité excellentes vous garantissent une impression fluide et sans incidents.

UPM ECOBASIC H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Papier journal (News)
Utilisation finale	Documents publicitaires Dépliants Encarts de journaux
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	28.0 - 432.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	Blue Angel RAL-UZ 14 Blue Angel RAL-UZ 72 EMAS EN 16001 Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody FSC Recycled ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	40.0	42.5	45.0	48.8	52.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35	1.20 - 1.35
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1	-0.6 / -0.1
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0	2.9 / 5.0
Opacité ISO (2471) (%)	91.0 - 93.5	92.0 - 94.0	92.5 - 95.0	94.0 - 96.0	94.5 - 96.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4	2.4 - 3.4

52 g/m² available on request

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Max. Total Area (TAC%)	260
ICC Paper profile	PSO_SNP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35