

## UPM ECOPRIME 60 G

UPM EcoPrime verfügt über eine exzellente Oberfläche und Steifigkeit und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diesem voluminösen, für Flyer und Werbematerialien entwickelten Spezialpapier, werden Bilder scharf und in frischen, leuchtenden Farben wiedergegeben.

### UPM ECOPRIME 60 G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Verzeichnisse   Magazine   Zeitungsbeilagen   Fernseh- und Radiozeitschriften
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Holzstoff   Recyclingfaser
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	25.4 - 256.0
<b>Hülse (mm)</b>	76.0 / 150.0*
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

## SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	34.0	36.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.40	1.40
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	61.0	61.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	85.0	85.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.6	-0.6
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	5.5	5.5
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	86.0	88.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	2.8	2.8

**Hinweis:** Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

## HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

<b>Max. Total Area (TAC%)</b>	375
<b>ICC Paper profile</b>	PSRGravure_MF.icc