

UPM ECOPRIME 60 H

UPM EcoPrime est un papier qui offre un excellent rapport qualité/prix. Son état de surface, sa rigidité et sa main en font un papier spécialement conçu pour l'impression de prospectus et supports publicitaires aux couleurs vives, et sur lequel les images conserveront netteté et fraîcheur.

UPM ECOPRIME 60 H:

Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Papier spécial fini machine (MFS)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Publicité direct Marketing direct Annuaire Magazines Encarts de journaux Guides TV et radio
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	25.4 - 256.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0*
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	29.0	31.0	32.5	34.0	36.0	38.0	40.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.40	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	58.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	83.5	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Opacité ISO (2471) (%)	86.0	86.0	86.5	86.5	88.0	89.0	90.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1

32,5 g/m² available on request, core diameter 150 mm available on request

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Max. Total Area (TAC%)	260
ICC Paper profile	PSO_SNP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35